



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты ПП-60 предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- ненагружаемой тепло-, звукоизоляции скатных крыш, полов, потолков, внутренних перегородок, легких каркасных конструкций, трехслойных облегченных стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков;
- теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -60 до +400 °С.



## КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Рекомендуется применять совместно с:

- другими материалами Saint-Gobain: ГСП Gyproc, пароизоляционные мембраны ISOVER.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значения	Метод контроля
		ПП-60	
Теплопроводность при температуре 283 °К, 10 °С, $\lambda_{10}$ , не более	Вт / (м·°К)	0,038	ГОСТ 31924
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	55-65	ГОСТ 17177
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, не менее	кПа	4	ГОСТ EN 826
Прочность на отрыв слоев, не менее	кПа	—	ГОСТ Р EN 1607
Сжимаемость, не более	%	15	ГОСТ 17177
Влажность по массе, не более	%	1,0	ГОСТ 17177 п. 8
Группа горючести		НГ	ГОСТ 30244

## УПАКОВКА

ISOROC ПП-60 может быть упакован следующим способом:

ЕДИНИЧНЫЕ УПАКОВКИ — плиты упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

## СКЛАДИРОВАНИЕ

Плиты должны храниться в крытых складах в упакованном виде.

Допускается хранение упакованных плит, уложенных на поддоны или подкладки, под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков.

Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 2 м.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Геометрические размеры плит, мм*		
Длина	Ширина	Толщина
1000	600	50-150